

DK0 – DK9

DEUTSCH

Zusammensetzung

Grundgewebe 100% PES

Gewicht

549 g/m² (+/- 5%)

Scheuerfestigkeit

> 100.000 Touren

Lichtechtheit

Note > 5

Reibechtheit

Nass 5, Trocken 4

ENGLISH

Composition

base 100% PES

Weight

549 g/m² (+/- 5%)

Abrasion resistance

> 100.000 cycles

Lightfastness

Note > 5

Rubfastness

wet 5, dry 4

FRANÇAIS

Composition

base 100% PES

Poids

549 g/m² (+/- 5%)

Résistance à l'abrasion

> 100.000 tours

Résistance à la lumière

Note > 5

Résistance au frottement

mouillé 5, sec 4

ITALIANO

Composizione

composizione di base 100% PES

Peso

549 g/m² (+/- 5%)

Resistenza all'abrasione

> 100.000 cicli

Solidità alla luce

Note > 5

Resistenza allo sfregamento

bagnato 5, secco 4
