

# HI1 – HI7

## DEUTSCH

---

### Zusammensetzung

100 % Polyester

### Gewicht

330g/m<sup>2</sup> +/- 10%

### Lichtechtheit

Note 4-5 (EN ISO 105 B02)

### Scheuerfestigkeit

60.000 Scheuertouren

Martindale (EN ISO 12947)

### Reibechtheit

Nass: Note 4-5, Trocken:

Note 4-5 (EN ISO 105 X12)

### Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

## ENGLISH

---

### Composition

100 % Polyester

### Weight

330g/m<sup>2</sup> +/- 10%

### Lightfastness

grade 4-5 (EN ISO 105 B02)

### Abrasion resistance

60.000 cycles

Martindale (EN ISO 12947)

### Rubfastness

Wet: grade 4-5, Dry:

grade 4-5 (EN ISO 105 X12)

### Other

ÖKO-TEX Standard 100

## FRANÇAIS

---

### Composition

100 % Polyester

### Poids

330g/m<sup>2</sup> +/- 10%

### Résistance à la lumière

note 4-5 (EN ISO 105 B02)

### Résistance à l'abrasion

60.000 tours

Martindale (EN ISO 12947)

### Résistance au frottement

Mouillé: note 4-5, Sec:

note 4-5 (EN ISO 105 X12)

### Autres

ÖKO-TEX Standard 100

## ITALIANO

---

### Composizione

100 % Poliestere

### Peso

330g/m<sup>2</sup> +/- 10%

### Resistenza alla luce

voto 4-5 (EN ISO 105 B02)

### Resistenza all'abrasione

60.000 cicli

Martindale (EN ISO 12947)

### Solidità allo sfregamento

Bagnato: voto 4-5, Asciutto:

votto 4-5 (EN ISO 105 X12)

### Altro

ÖKO-TEX Standard 100