

BU0 – BU9

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

275 g/m² +/- 10 %

Lichtechtheit

Note 6 (EN ISO 105 B02)

Scheuerfestigkeit

80.000 Scheuertouren
Martindale (EN ISO 12947)

Feuersicherung

DIN EN 1021 Teil 1
DIN EN 1021 Teil 2

ENGLISH

Composition

100% Polyester

Weight

275 g/m² +/- 10 %

Lightfastness

grade 6 (EN ISO 105 B02)

Abrasion resistance

80.000 cycles
Martindale (EN ISO 12947)

Fire resistance

DIN EN 1021 part 1
DIN EN 1021 part 2

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

275 g/m² +/- 10 %

Résistance à la lumière

note 6 (EN ISO 105 B02)

Résistance à l'abrasion

80.000 tours
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilité

DIN EN 1021 partie 1
DIN EN 1021 partie 2

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

275 g/m² +/- 10 %

Resistenza alla luce

voto 6 (EN ISO 105 B02)

Resistenza all'abrasione

80.000 cicli
Martindale (EN ISO 12947)

Inflammabilità

DIN EN 1021 parte 1
DIN EN 1021 parte 2