

CQ1 – CQ9

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

210 g/m² +/- 10 %

Lichtechtheit

Note 5

Scheuerfestigkeit

50.000 Scheuertouren
Martindale

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

100% Polyester

Weight

210 g/m² +/- 10 %

Lightfastness

grade 5

Abrasion resistance

50.000 cycles
Martindale

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

210 g/m² +/- 10 %

Résistance à la lumière

note 5

Résistance à l'abrasion

50.000 tours
Martindale

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

210 g/m² +/- 10 %

Resistenza alla luce

voto 5

Resistenza all'abrasione

50.000 cicli
Martindale

Altro

ÖKO-TEX Standard 100