

CV0 – CV6

DEUTSCH

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

260 g/m² +/- 10 %

Lichtechtheit

Note 5 - 6

Scheuerfestigkeit

30.000 Scheuertouren
Martindale

Sonstiges

ÖKO-TEX Standard 100

ENGLISH

Composition

100% Polyester

Weight

260 g/m² +/- 10 %

Lightfastness

grade 5 - 6

Abrasion resistance

30.000 cycles
Martindale

Other

ÖKO-TEX Standard 100

FRANÇAIS

Composition

100% Polyester

Poids

260 g/m² +/- 10 %

Résistance à la lumière

note 5 - 6

Résistance à l'abrasion

30.000 tours
Martindale

Autres

ÖKO-TEX Standard 100

ITALIANO

Composizione

100% Poliestere

Peso

260 g/m² +/- 10 %

Resistenza alla luce

voto 5 - 6

Resistenza all'abrasione

30.000 cicli
Martindale

Altro

ÖKO-TEX Standard 100